

Producent

POLSTYR Sp. z o.o.
ul. Krakowska 134, 32-546 Młoszowa

Zastosowanie

MOZAIKZONE POLSTYR - tynk mozaikowy jest częścią systemu POLSTYR. Służy do wykonywania wysoce odpornych powłok ochronno-dekoracyjnych do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, charakteryzujący się wysoką elastycznością, odpornością na uderzenia i zadrapania. Produkt łatwy w obróbce, wodorozcieńczalny. Tynk zalecany przy systemie ociepleń POLSTYR do wykonywania powłok zwłaszcza w strefach cokołowych, murach oporowych, elementach ogrodzeń, strefach przyziemia. Spoiwem w tynku mozaikowym jest transparentna żywica, natomiast wypełniaczem jest kolorowe kruszywo kwarcowe. Materiał przeznaczony jest do nakładania i wygładzania metalową pacą. Po związaniu uzyskuje się barwną wyprawę. Dostępny w kolorze wg palety barw Polstyr lub innych wybranych.



Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, resztki farb, itp.) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Tynk mozaikowy, MOZAIKZONE POLSTYR należy nakładać na warstwę zbrojoną wykonaną zaprawą klejącą POLSTYR S1 i zagruntowaną preparatem POLSTYR PRIMAZONE A. Tynk należy nakładać po całkowitym związaniu gruntu z podłożem, jednak nie wcześniej niż po 24 godzinach od zakończenia gruntowania (w niekorzystnych warunkach czas ten może się wydłużyć).

Sposób użycia

Tynk ma konsystencję gotową do nakładania. Przed nakładaniem na ścianę masę należy wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem nie dopuszczając do spienienia zawartości. Zbyt długie i intensywne mieszanie może spowodować odbarwienie kruszywa. W razie konieczności można dodać (nie więcej niż) 100 ml czystej wody i ponownie przemieszać. Tynk nakładać na ścianę na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej, a następnie wyrównać delikatnie dociskając pacę do podłoża, aż do uzyskania jednolitej powłoki na całym obszarze. Należy nakładać produkt na powierzchni ograniczonej elementami architektonicznymi (narożniki, rynny itp.) w jednym ciągu roboczym, tzw. metodą „mokre na mokre” i unikać łączenia pól roboczych po wyschnięciu jednego z nich. Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C (temp. obiektu). Nie moczyć ściany przed gruntowaniem. Nie skrapiać tynku wodą.

Nie zacierać. Czas wysychania tynku zależy od rodzaju podłoża, usytuowania obiektu, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi 24 – 72 godzin.

Zużycie

Ziarno / Zużycie:

1,5 mm / około 3 kg/m²

Opakowanie

Wiadro z tworzywa sztucznego, 15 kg

Składowanie

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć.

Czas składowania: 24 miesięcy od daty produkcji.

Chronić przed mrozem oraz składowaniem w wysokich temperaturach i bezpośrednim nasłonecznieniu. Składowanie materiału w wysokich temperaturach może zapoczątkować proces wiązania wyrobu.

UWAGA

Do czasu całkowitego stwardnienia należy chronić wyprawę tynkarską przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (słońce, deszcz, wiatr) poprzez zastosowanie siatek ochronnych lub plandek. Nie mieszać produktu z innymi dodatkami, żywicami, tynkami, barwnikami lub spoiwami. Świeżo po nałożeniu tynk mozaikowy MOZAIKZONE POLSTYR ma mleczną barwę, która zanika w trakcie wysychania. Przy długotrwałym kontakcie z wodą (np. w czasie intensywnych opadów), „mlecznienie” może czasowo powrócić, do momentu ponownego wyschnięcia powierzchni. Nie stanowi to jednak wady produktu. Należy unikać stosowania tynku MOZAIKZONE POSTYR w miejscach narażonych na długotrwałe zawilgocenie (np. na powierzchniach poziomych) oraz na elementach nie mających odpowiedniej poziomej izolacji przeciwwilgociowej (występowanie podciągania kapilarnego). W trakcie aplikacji oraz po zakończeniu w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić optymalną wentylację do momentu zaniku zapachu.

Nie nakładać masy na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną wyprawę chronić przed zbyt szybkim przesychaniem. W czasie wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Należy na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej. Nie pozostawiać otwartego opakowania. Po otwarciu użyć jak najszybciej. Nie używać brudnych lub zardzewiałych narzędzi.

Dodatkowe informacje

Wyrób posiada następujące dokumenty odniesienia:

- europejska ocena techniczna ETA-20/0052 z 22.06.2021,
- deklaracja właściwości użytkowych nr 01/SP/2021.

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców. Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów, firma POLSTYR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktu. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.